

富士スレート エアルーフ瓦仕様色 マンセル値一覧表

	色 名		マンセル値 (近似)	日本塗料工業会 C 版色見本 (近似)	
Fコート 【フッソコーティング】	Nカナディアンブラック	メインカラー	4. 6BG3. 0/0. 0	CN-30	N3. 0
		ハンテン	3. 5YR2. 4/0. 3		
	Nいぶし	メインカラー	6. 4GY5. 0/0. 3	CN-50	N5. 0
		ハンテン	9. 6YR4. 1/0. 3		
	Nクレイブラウン	メインカラー	9. 6YR3. 5/1. 2	C19-30D	10YR3/2
		ハンテン	9. 7R2. 8/0. 2		
	Nアンティークグリーン	メインカラー	7. 5G4. 3/1. 4	C49-40D	10G4/2
		ハンテン	1. 8BG4. 0/1. 7		
Cコート 【セラコーティング】	Nカナディアンブラック	メインカラー	6. 2BG2. 9/0. 1	CN-30	N3. 0
		ハンテン	3. 5YR2. 4/0. 3		
	Nいぶし	メインカラー	5. 2G4. 9/0. 2	CN-50	N5. 0
		ハンテン	9. 6YR4. 1/0. 3		
	Nブロンズ	メインカラー	8. 8YR3. 0/0. 4	C22-30B	2. 5Y3/1
		ハンテン	9. 7R2. 8/0. 2		
	Nダークチョコ	メインカラー	3. 4YR2. 8/1. 1	C09-20B	10R2/1
		ハンテン	1. 3YR4. 1/3. 8		
	Nディーブグリーン	メインカラー	3. 3B2. 9/0. 7	C55-20D	5BG2/2
		ハンテン	7. 5G4. 3/1. 4		
	Nフォレストグリーン	メインカラー	7. 9GY3. 8/1. 1	C39-30D	10GY3/2
		ハンテン	7. 5G4. 3/1. 4		
彩コート 【彩コーティング】	F 色		6. 5Y6. 1/3. 3	C17-60D	7. 5YR6/4
	F E 色		1. 1YR4. 6/3. 9	C12-50H	2. 5YR5/4
	ハンテングレー		1. 2Y3. 0/0. 1	CN-30	N3. 0
	フレンドル		5. 3YR4. 2/1. 4	C17-40D	7. 5YR4/2
	オレンジ		8. 8R3. 9/7. 9	C07-40P	7. 5R4/8
	ブロンズ		8. 8YR3. 0/0. 4	C22-30B	2. 5Y3/1
	ブラックオーカー		2. 2B2. 5/0. 0	CN-20・30 中間	N2. 5
	黄色ベース		0. 1Y4. 8/2. 8	C19-50H	10YR5/4
	赤色ベース		10R3. 5/6	C12-30H	2. 5YR3/4
	シロスパッタ		5. 5Y7. 7/0. 5	D15-40H・D12-30H 中間	1. 4YR4. 0/3. 8
	マダー		7. 5R3. 5/10	C05-30T	5R3/10

彩コート塗料比率

色名称	使用塗料比率
プロダンス	F色 4.3 : FE色 1
プロダンス・エージング	F色 4.3 : FE色 1 +ハンテングレ 0.07
サンマリノ	フロントル 2.5 : オレンジ 1 +ハンテングレ 0.25
ローザンヌ	ブロンズ 1 : ブラックオーカー 2 : オレンジ 1.1
フルーランス	黄色ベース 1 : 赤色ベース 2.5 : ハンテングレ 3 +黄色ベース 0.25 ・ハンテングレ 0.5
アルル	黄色ベース 2.5 : 赤色ベース 1 : ハンテングレ 3 +黄色ベース 0.25 ・ハンテングレ 0.5
サントレル	F色 1 +シロハツタ 0.2 ・ハンテングレ 0.2
マダー	マダ 8.9 : ティーグリーン 1.6 : FE色 1 +ハンテングレ 0.25

特記事項

- マンセル値：測色機（ミノルタ製CR-300）にて瓦を測定した数値です。
数値は色差計により値が変わります。参考値として下さい。
- 色により測色結果のばらつきや測色機の違いにより変動致します。
- 日本塗料工業会：見本帳に収録の色見本と瓦の近似色を選定しました。
色見本により色の感覚がつかみやすくなると思われまますのでご活用下さい。
- 当社での塗装品管理について、上記の数値・見本は色管理には用いていません。
あくまでも塗装製品を測定した近似値での参考資料としてご活用ください。
- 彩コートは、特質上マンセル値を測定できませんので、各色の使用塗料比率を掲載させていただきます。